

PRÍRODNÝ KAMEŇ

nízko nasiakavý matný alebo neleštený povrch

bridlica, porfýr, čadič, trachyte, žula



Exteriér



Horizontálne
povrchy



Vertikálne
povrchy

produkty na báze rozpúšťadiel

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

DETERDEK

riedenie: 1:5
spotreba: 20 m²/1L

UPOZORNENIE:

použiť iba na
kyselinovzdorné kamene

OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

FILAPS87

riedenie 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OCHRANA

ODPUDZUJE VODU



suchý povrch je
pochôdzny

HYDROREP*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 alebo 2 nátery, 2. náter po 24 hod.

ODPUDZUJE VODU



po 24 hod.

HYDROREP

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch
je pochôdzny

FILAFOB*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter

ZVÝRAZNENIE FARBY PROTI ŠKVRNÁM



pochôdzné po 8 hod.

FILASTONE PLUS*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 alebo 2 nátery, 2. náter po 8 hod.

UPOZORNENIE:

po aplikácii odstráňte prebytočné zbytky.

MOKRÝ VZHĽAD PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzny

FILAWET*

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 alebo 2 nátery, 2. náter po 24 hod.

ÚDRŽBA

BEŽNÁ



FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNA



FILAPS87

riedenie: 1:10
spotreba: 100 m²/1L



Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (solí, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.