

PRÍRODNÝ KAMEŇ

nízko nasiakavý matný alebo neleštený povrch

bridlica, porfýr, čadič, trachyte, žula



Interiér



Horizontálne
plochy



Vertikálne
plochy

produkty na báze vody

Odborná rada: ošetrovanie bridlíc

Pri umývaní po pokládke bridlicových dlažieb, odporúčame skontrolovať odolnosť materiálu voči kyselinovému prostriedku **DETERDEK**.

Ako alternatívu použite neutrálny čistiaci prostriedok **FILACLEANER** (riedený 1:30).

Na ošetrovanie dlažieb, ktoré sa nachádzajú v interiéri je ochranná fáza voliteľná. Po prvom umývaní naneste len 2 vrstvy zvoleného dokončovacieho vosku.

Upozornenie: V kúpeľniach a vlhkých miestnostiach nepoužívajte vosk. Odporúčame ochranu proti škvrnám (pozri ošetrovanie na strane 20).

UMÝVANIE

PO POKLÁDKE



na suchý povrch

DETERDEK

riedenie: 1:5
spotreba: 20 m²/1L

UPOZORNENIE:

použiť iba na
kyselinovzdorné kamene

OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

FILAPS87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OBNOVENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV



na suchý povrch

FILAPS87

riedenie: 1:5
spotreba: 30 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch
je pochádzny

FILAMP90 ECO PLUS

neriedený
spotreba: 20 m²/1L
1 náter zapracovať do materiálu

UPOZORNENIE:

pred vyschnutím odstráňte
zbytky náteru.

ZVÝRAZNENIE FARBY PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch
je pochádzny
po 12 hod.

FILAWET ECO*

neriedený, riedený 1:1
spotreba: 10-20 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 3 hod.

DOKONČOVANIE

PRÍRODNÝ EFEKT



suchý povrch
je pochádzny
po 1 hod.

FILAMATT

neriedený
spotreba: 30-40 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

POLOLESKLÝ EFEKT



suchý povrch
je pochádzny
po 1 hod.

FILASATIN

neriedený
spotreba: 30-40 m²/1L
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

ÚDRŽBA

BEŽNÁ



FILACLEANER

riedenie: 1:200
spotreba: 1500 m²/1L

MIMORIADNÁ



FILACLEANER

riedenie: 1:30
spotreba: 50 m²/1L



jeden náter zvoleného
dokončovacieho vosku



Rada odborníka: vopred ošetriť s **FILAPW10**

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter **FILAPW10** (neriedený; spotreba: 10/15 m²/1L)

* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.