



- TERAKOTA
- KLINKER
- KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY



### NA ČO SLUŽÍ

- Na údržbu a matnú povrchovú úpravu ošetrovania podláh z terakoty, klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného kameňa.
- Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom vody.
- Je ideálny na odstránenie prachu z povrchu vnútorných stien z tehál a prírodného kameňa.

### VÝHODY

- Dodáva prirodzený vzhľad.
- Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať na rôzne rozriedenia podľa potreby.
- Leštený umožňuje dosiahnuť saténového efektu.
- Je úplne odstraniteľný.
- Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.

### AKO SA POUŽÍVA

**Na ochranu podláh a stien:**  
Mierne rozriedte prípravok FILAMATT jedným pohárom vody na liter prípravku, aby bol tekutejší a aby sa lepšie nanášal. Na suchý a čistý povrch aplikujte rúnom alebo handrou (v prípade nanášania na steny použite štetec) jednu rovnomernú vrstvu prípravku FILAMATT.

Vyčakajte až do úplného vyschnutia (približne za hodinu) a potom naneste druhú vrstvu do kríža voči prvej vrstve. Po vyschnutí (približne za hodinu) bude podlaha pripravená na bežné použitie. Keď je potrebné mierne zvýšenie lesku, je možné utrieť povrch vlnenou handrou alebo leštiacim strojom. Na podlahu z terakoty a na kameň s vysokou nasiakavosťou (napr. „pietra serena“, neopracovaný kremenec) sa odporúča vopred aplikovať jednu vrstvu hydroizolačného prípravku ako napríklad FILAFOB alebo FILAW68.

**Na údržbu:**  
Obnovenie povrchovej úpravy (každé 2-3 mesiace): po očistení povrchu rozriedeným roztokom prípravku FILACLEANER (1:200) aplikujte prípravok FILAMATT rozriedením 500 ml prípravku v 5 litroch vody. Po osušení je podlaha pripravená k bežnému použitiu. Obnovenie ochrany (raz ročne): aplikujte mierne rozriedený vosk (200 ml vody na liter prípravku) rúnom, handrou alebo iným aplikátorom. Po vysušení bude podlaha pripravená na bežné použitie.

**Upozornenie:**  
Prípravok je možné odstrániť s použitím špecifického odvoskovacieho prostriedku na vosky s obsahom vody FILAPS87. Neodporúča sa použitie prípravku na povrchy v exteriéri, vo vlhkých prostrediach a tam, kde sa hromadí voda (kúpeľne a sprchy).

### VÝŤAŽNOSŤ

Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota	30 m <sup>2</sup>
Kameň	30/40 m <sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výťažnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

### Balenia

1 litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.  
5 litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

### VAROVANIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití nevyhadzujte do prostredia.
- "Nádoby skladujte pri teplote prostredia; prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný."

### TEPLoty

Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.  
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

### ZLOŽENIE

Vodná emulzia tvrdých voskov a polymérov s pridaním zmatňujúcej zložky a iných vhodných prísad.

### ŠTÍTKY

Nevyžaduje sa označenie štítkami, ani symboly rizika a nebezpečenstva, pretože prípravok nie je klasifikovaný platným predpisom ako nebezpečný.

Bezpečnostný list je k dispozícii na požiadanie pre profesionálnych užívateľov.

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vzhľad: kvapalina  
Farba: mliečno biela  
Vôňa: kvetinový  
Hustota: 1,004 kg/liter  
pH: 8,9

Tieto informácie sú výsledkom najnovších technických znalostí a sú podložené sústavným výskumom a laboratórnymi testami. Napriek tomu je v dôsledku faktorov, na ktoré nemáme vplyv, treba uvedené informácie vždy otestovať a overiť. Fila nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich produktov.